

SZNAJDER STAHLWAREN Spółka z o.o.

ul: 10 Lutego 7 81-366 GDYNIA

TEL: (58) 621-63-12 FAX: (58) 621-62-81

E-mail: office@sznajder-stahlwaren.pl

www.sznajder-stahlwaren.pl

NORMY MATERIAŁOWE

M A T E R I A Ł				S K Ł A D C H E M I C Z N Y w %							
DIN	ASTM AISI	PN	GOST	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Cu	Inne
1.4301	304	0H18N9	08Ch18N10	0,08	0,75	2,00	19,00	9,00	-	-	N 0,1max
1.4306	304L	00H18N10	03Ch18N11	0,03	0,75	2,00	19,00	9,00	-	-	N 0,1max
1.4541	321	1H18N9T	06Ch18N10T	0,08	0,75	2,00	18,00	10,00	-	-	Co+N 0,7
1.4401	316	LON18N10M2	-	0,08	0,75	2,00	17,00	12,00	2 do 3	-	N 0,1max
1.4408	316	LON18N10M2	07Ch18N10G2S2M2L	0,07	1,00	1,50	19,00	10,00	2,00	-	P 0,04
1.4404	316L	00H17N14M2	-	0,03	0,75	2,00	17,00	12,00	2 do 3	-	P 0,04
1.4571	316Ti	H17N13M2T	-	0,08	0,75	2,00	17,00	12,00	2 do 3	-	Ti5
1.4021	420	2H13	20Ch13	0,18	0,80	0,80	13,00	0,60	-	-	
1.4539	904L			0,02	1,00	2,00	20,00	25,00	4,0	1-2	
1.4547	254SMO			0,02	0,80	1,00	20,00	18,00	6,00	0,5-1	
1.4362	2304Duplex			0,03	1,00	2,50	22,00	4,00	0,05	0,05	
2.4819	Alloy C276			0,01	0,08	1,00	15,00	reszta	16,00	-	Co2,5 Fe4-7
3.7035	TYTAN Gr.2			C 0,10	N 0,03	H 0,015	O 0,25	Fe 0,30	Ti reszta	Ni 0,10	